

PRO-LINK

MEĐUPREMAZ ZA PRIJANAJNJE NA KERAMIČKE POVRŠINE

cod. 4750006

OPIS

PRO-LINK je proizvod na bazi akrilnih polimera disperziranih u vodi i specijalnim aditivima koji proizvodu daju izvrsnu prionjivost na posebno glatkim površinama poput keramičkih pločica, porculana, mozaika ili sličnih materijala.

POGODNE PODLOGE

Proizvod se može nanositi na: keramičke pločice, kamen, porculan, mozaik itd.

TEHNIČKI PODACI

Vezivo: akrilni polimeri u vodenoj disperziji
Razrijeđivač: voda
Specifična težina UNI EN ISO 2811-1: 1.40–0.05 kg/l
Viskozitet kod punjenja UNI 8902: 7800 ± 500 cps pri 25°C (Rotacioni viskozimetar Brookfield)
Prosječna granulacija: 0,5 mm
Sušenje (25°C i 65% R.V.):
-na dodir za 1h
-sljedeći sloj nakon 4h i ne nakon 24h.

PRIPREMA PODLOGE

Vanjske površine:
-Očistiti površinu vodom i deterdžentom kako bi se otklonilo sve što bi moglo utjecati na prionjivost.
-Na potpuno suhu površinu nanijeti PRO-LINK slijedeći upute.
-U sljedećih 4 do 48h, nanijeti MARCOTHERM ADESIVO serije 957.
-Nakon najmanje 24h nanijeti MARCOTHERM ADESIVO serije 957 za lijepljenje polistirenskih ploča, i nanijeti komponente MARCOTHERM sistema (demit).

Unutarnje površine:
-Očistiti površinu vodom i deterdžentom kako bi se otklonilo sve što bi moglo utjecati na prionjivost.
-Na potpuno suhu površinu nanijeti PRO-LINK slijedeći upute.
-U sljedećih 4 do 48h nanijeti MARCOTHERM ADESIVO serije 957.
-Nakon najmanje 24h nanijeti završni sloj.

UPUTSTVA ZA NANOŠENJE

- Relativna vlažnost zraka: <75%
- Temperatura zraka: min.+8°C - max. +35°C
- Temperatura površine: min.+5°C - max.+35°C
- Relativna vlažnost površine: <10%
- Izbjegavati nanošenje proizvoda u slučaju površinske kondenzacije i izravnog utjecaja sunčevog svjetla.
- Nakon nanošenja zaštititi vanjske površine od kiše i vlage dok se proizvod ne osuši u potpunosti.
-Alat: kist ili valjkom
-Broj slojeva: 1
-Dobro promiješati prije upotrebe
-Razrijeđivanje: spremno za upotrebu, ili max 10% vodom
-Nakon upotrebe, očistiti alat vodom

-Potrošnja: 15-20 m²/l na površinama prosječne upojnosti. S obzirom na specifičnosti podloge potrebno je izvršiti testiranje za svaku pojedinu podlogu kako bi se utvrdila točna potrošnja.

NIJANSIRANJE

Proizvod je dostupan u bijeloj nijansi i ne može se tonirati.

SKLADIŠTENJE

Maksimalna temperatura skladištenja: +30°C
Minimalna temperatura skladištenja: +5°C
Proizvod je najbolje upotrijebiti u roku od 2 godine od datuma proizvodnje, ako se čuva u originalnoj neotvorenoj ambalaži i pri odgovarajućoj temperaturi.

SIGURNOSNA UPOZORENJA

Granična vrijednost EU (Dir.2004/42/EC)
Kat. A/i: Jednokomponentni funkcionalni premazi (baza voda): 140 g/l (2010).
Sadrži max: 140 g/l VOC

Koristiti proizvod prema važećim propisima o higijeni i sigurnosti; ne bacati ambalažu u okoliš nakon uporabe; ostatke ostaviti da se dobro osuše i postupati kao s posebnim otpadom. Ne ispuštati ostatke u kanalizaciju, vodne tokove ili tlo. Za dodatne informacije pročitati sigurnosne listove.

COLORIFICIO SAN MARCO garantira da su informacije ovog tehničkog lista izdane kao plod njezinog iskustva, i njezinih tehničkih i naučnih saznanja; ali unatoč tome ne može preuzeti bilo kakvu odgovornost s obzirom na postignute rezultate uzevši u obzir iste, jer uvijeti nanošenja su van svake njezine kontrole. Uvijek se preporuča ispitati da li se upotrebljava pravilan proizvod u pojedinom slučaju. Ova izjava poništava i zamjenjuje svaki prethodni tehnički list. Za dodatne tehničke informacije kontaktirati tehničku službu.